

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**BUSSNING PLAST GGB EP22 FLÄNS**

GGBEP22F 1012

- Plastbussning, RoHS-godkänd
- PBT + Fast smörjmedell

**Produktbeskrivning**

Driftprestanda

Självsörjande	Mycket bra
Oljesmört	Bra
Fettsmört	Bra
Vatten	Mycket bra
Övriga kemikalier	Kontakta oss för rådgivning

Teknisk data		
Max belastning	Statisk	50 N/mm ²
Max PV-värde	Ah/Ac=5, Självsörjande	0,06 N/mm ² x m/s
Max PV-värde	Ah/Ac=10, Självsörjande	0,24 N/mm ² x m/s
Max PV-värde	Ah/Ac=20, Självsörjande	1,00 N/mm ² x m/s
Friktionskoefficient, f	Självsörjande	0,15-0,3
Max glidhastighet	Självsörjande	1,0 m/s
Arbetstemperatur	Självsörjande	- 40 °C / + 140 °C

Teknisk data

d (innerdiameter)	10 mm
D1	12 mm
D2	18 mm
L	12 mm