


Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com**BUSSNING PLAST GGB EP FLÄNS**GGBEPF 1512
GLIDBUSSNING

- Plastbussning, RoHS-godkänd
- PA 6.6T + Fast smörjmedel + Fyllmedel

**Produktbeskrivning**

Driftprestanda

Självmörjande	Bra
Oljesmört	Bra
Fettsmört	Bra
Vatten	Ok
Övriga kemikalier	Kontakta oss för rådgivning

Teknisk data		
Max belastning	Statisk	80 N/mm ²
Max belastning	Dynamisk	40 N/mm ²
Max PV-värde	Ah/Ac=5, Självmörjande	0,06 N/mm ² x m/s
Max PV-värde	Ah/Ac=10, Självmörjande	0,24 N/mm ² x m/s
Max PV-värde	Ah/Ac=20, Självmörjande	1,00 N/mm ² x m/s
Friktionskoefficient, f	Självmörjande	0,15-0,3
Max glidhastighet	Självmörjande	1,0 m/s
Arbetstemperatur	Självmörjande	- 40 °C / + 140 °C

Teknisk data

d (innerdiameter)	15 mm
D1	17 mm
D2	23 mm
L	12 mm