

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com**BUSSNING PLAST GGB EP43 FLÄNS**

GGBEP43F 2522

- Plastbussning, RoHS-godkänd
- PPS + Fast smörjmedel + Fyllmedel

**Produktbeskrivning**

Driftprestanda

Självmörjande	Mycket bra
Oljesmört	Bra
Fettsmört	Bra
Vatten	Mycket bra
Övriga kemikalier	Kontakta oss för rådgivning

Teknisk data

Max belastning	Statisk	83 N/mm ²
Max PV-värde	Ah/Ac=5, Självmörjande	0,22 N/mm ² x m/s
Max PV-värde	Ah/Ac=10, Självmörjande	0,90 N/mm ² x m/s
Max PV-värde	Ah/Ac=20, Självmörjande	3,59 N/mm ² x m/s
Friktionskoefficient, f	Självmörjande	0,11-0,2
Max glidhastighet	Självmörjande	1,0 m/s
Arbetstemperatur	Självmörjande	- 40 °C / + 240 °C

Teknisk data

d (innerdiameter)	25 mm
D1	28 mm
D2	35 mm
L	21,5 mm