

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**GLIDLAGER GGB HI-EX**

SLGGBHIEX 5040

GLIDBUSSNING

- Initialt fettsmorda glidlager för extrema applikationer

**Produktbeskrivning**

GGB HI-EX är ett flerskiktsslager bestående av en kopparpläterad stålstomme, mellanskikt av sintrat brons och ett invändigt glidskikt av PEEK+PTFE. Materialet lämpar sig för fettsmorda applikationer främst vid höga temperaturer samt tunna smörjfilmer. Lagringsytan är försedd med smörjfickor som bäddar in smörjmedlet för gradvis frigöring under drift. HI-EX klarar mycket höga belastningar och lämpar sig väl för roterande och oscillerande rörelser samt konstruktioner med frekventa start och stopp.

DRIFTPRESTANDA

Självmörjande	Ok
Oljesmört	Bra
Fettsmört	Mycket bra
Vatten	Bra
Övriga kemikalier	Kontakta oss för rådgivning

Teknisk data

Max belastning	Statisk	140 N/mm ²
Max belastning	Dynamisk	140 N/mm ²
Max PV-värde	Fettsmörjning Oljesmörjning	2,8 N/mm ² x m/s 10,0 N/mm ² x m/s
Friktionskoefficient, f	Fettsmörjning Oljesmörjning	0,08-0,12 0,03-0,08
Max glidhastighet	Fettsmörjning Oljesmörjning	2,5 m/s 10,0 m/s

