Internordic AB
Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö
Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

AB-380

Extrahårda Aluminiumbronser

AB-380
Extrahårda Aluminiumbronser



- Vårt absolut hårdaste aluminiumbrons
- Används till formverktyg, rörbockning och pressning.
- Överlägsen glidegenskap

Produktbeskrivning

AB-380 är en av våra absolut hårdaste aluminiumbronser. Ett vanligt användningsområde är t.ex. formverktyg till rörbockning och pressning. Till skillnad från andra material som används för samma ändamål så har AB-380 överlägsna glidegenskaper vilket genererar längre livslängd.

Använg dningsområde

Glidstycken för härdat stål, formverktyg för bockning, pressning, profiltillverkning, djupdragning av specialstål-plåt samt sömlösa rör mm.

Teknisk data

Innehåll (nom. värden)

Cu	Rest
Al	15
Fe	5

Mekaniska Egenskaper (nom. värden)

Densitet	~ 7,2
Sträckgräns (Rp 0.2 N/mm2)	≥ 590
Brottgräns (Rm N/mm2)	≥ 680
Förlängning i % A5	<0,5
Hårdhet Brinell/HB	≥ 380

Annat	Föroreningar kan förekomma
Handelsvarunamn	C 380