

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**BUFFERT RING K29 PU**

05006506K29

50X65.5X6.3 K29 BUFFERT RING

- U-manschett med asymmetrisk profil och backup ring
- Används som buffert ring mot shockbelastningar
- Temperaturområde från -30°C till +100°C för polyuretan
- Tryck max 400 bar för polyuretan
- Hastighet max 0,5 m per sekund

**Produktbeskrivning**

Tätningar för fram- och återgående rörelse i hydraulik- och pneumatiksystem.

**Användningsområden**

Entreprenadmaskiner, truckar, formsprutningsmaskiner, jordbruksmaskiner, lastkaj- och standardcylindrar

**Att tänka på vid val av hydraulik/pneumatiktätningar**

- Bestämna val av ett för applikationen lämpligt inbyggnadsmått.
- Att följa de rekommendationer som gäller toleranser, ytfinhet, radier etc. för inbyggnaden.
- Att tänka igenom hur tätningen kommer att monteras. Hur mycket den behöver töjas eller om den kan skadas av skarpa kanter.
- Tryck (min/normalt/max)
- Hastighet (cykler/slaglängd)
- Temperatur (min/normalt/max)
- Media (typ, viskositet etc.)

I ett hydraul- eller pneumatiksystem är det av stor vikt att man väljer rätt anpassade typer av tätningar.

Driftsäkerhet samt livslängd kommer att påverkas av detta val.

**Produktfördelar**

- Inga tryck byggs upp mellan den primära och sekundära tätningen
- Hög nötningsbeständighet
- Låg friktion
- Bra skydd för den sekundära tätningen vid tryckpeakar

<b>Teknisk data</b>			
<b>MATERIAL</b>			
PU	92 SHORE A	PU9201	
POM		PM9901	
	<b>DRIFTSFÖRHÅLLANDEN</b>		
<b>MEDIA</b>	Mineralolja (DIN 51524)	HFA och HFB	HFC

TEMPERATUR	-30 °C	+5 °C	-30 °C
	+100 °C	+50 °C	+40 °C
TRYCK	≤400 bar	≤400 bar	≤400 bar
HASTIGHET	≤0,5 m/s	≤0,5 m/s	≤0,5 m/s

## Teknisk data

Innerdiameter d (f8)	50 mm
Ytterdiameter D (H11)	65,5 mm
Bredd b	6 mm
n	6 mm
Bredd B (-0/+0,2)	6,3 mm
r	0,2 mm

