

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com**KOLVTÄTNING K43**

03202010K43

32X20X10 K43 KOLVTÄTNING

- Används som kolvtätning
- Temperaturområde från -30°C till +105°C
- Tryck max 500 bar
- Hastighet max 0,5 m per sekund
- Tillverkare Kastaş

**Produktbeskrivning****Hydraulik- och Pneumatiktätningar****Användningsområden**

Entreprenadmaskiner, truckar, formsprutningsmaskiner, jordbruksmaskiner, lastkaj- och standardcylindrar
Tätningar för fram- och återgående rörelse i hydraulik- och pneumatiksystem.

Att tänka på vid val av hydraulik/pneumatiktätningar

- Bestämna val av ett för applikationen lämpligt inbyggnadsmått.
- Att följa de rekommendationer som gäller toleranser, ytfinhet, radier etc. för inbyggnaden.
- Att tänka igenom hur tätningen kommer att monteras. Hur mycket den behöver töjas eller om den kan skadas av skarpa kanter.
- Tryck (min/normalt/max)
- Hastighet (cykler/slaglängd)
- Temperatur (min/normalt/max)
- Media (typ, viskositet etc.)

I ett hydraul- eller pneumatiksystem är det av stor vikt att man väljer rätt anpassade typer av tätningar.
Driftsäkerhet samt livslängd kommer att påverkas av detta val.

Produktfördelar

- Bra tätningfunktion även mot mindre bra ytor
- Värmerad nitrilgummi som förhindrar extrudering
- Kompakt tätning
- Lång livslängd
- Hög beständighet mot nötning

Tekniska Data

MATERIAL			
NBR	80 SHORE A	NB8001	
VÄRMERAD NBR		NB8008	
POM		PM9901	

	DRIFTSFÖRHÅLLANDEN		
MEDIA	Mineral oils(DIN 51524)	HFA ve	HFC
		HFB	
TEMPERATUR	-30°C	+5°C	-30°C
	+60°C	+60°C	
TRYCK	≤500Bar	≤500 Bar	≤500 Bar
HASTIGHET	≤0.5 m/sn	≤0.5 m/sn	≤0.5 m/sn

Teknisk data

d (innerdiameter)	20 mm
D (ytterdiameter)	32 mm
B	10 mm

