

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö
Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com



KOLVSTÅNGSTÄTNING K01

02003018K01

20X30X18.5 KOLVSTÅNGSTÄTN./VEEPAC K01

- Veepac för kolvstång, vävarmerad NBR
- Enkelverkande kolvstångstättning
- Temperaturområde från -30°C till +105°C för nitrilgummi
- Tryck max 400 bar för nitrilgummi
- Hastighet max 0,5 m per sekund



Produktbeskrivning

Tätningar för fram- och återgående rörelse i hydraulik- och pneumatiksystem.

Användningsområden

Entreprenadmaskiner, truckar, formsprutningsmaskiner, jordbruksmaskiner, lastkaj- och standardcylindrar

Att tänka på vid val av hydraulik/pneumatiktätningar

- Bestämma val av ett för applikationen lämpligt inbyggnadsmått.
- Att följa de rekommendationer som gäller toleranser, ytfinitet, radier etc. för inbyggnaden.
- Att tänka igenom hur tätningen kommer att monteras. Hur mycket den behöver töjas eller om den kan skadas av skarpa kanter.
- Tryck (min/normalt/max)
- Hastighet (cykler/slaglängd)
- Temperatur (min/normalt/max)
- Media (typ, viskositet etc.)

I ett hydraul- eller pneumatiksystem är det av stor vikt att man väljer rätt anpassade typer av tätningar. Driftsäkerhet samt livslängd kommer att påverkas av detta val.

Produktfördelar

- Justerbar höjd på tätningen
- Bra tätningsfunktion även med dåliga ytor
- Robust tätning
- Enkel installation och borttagning
- Lång livslängd
- Mycket bra tätningsprestanda både vid höga och låga tryck

Teknisk data			
MATERIAL			
NBR	80 SHORE A	NB9001	
Vävarmerad NBR		NB8008	
POM		PM9903	
	DRIFTSFÖRHÅLLANDEN		
MEDIA	Mineralolja (DIN 51524)	HFA och HFB	HFC

TEMPERATUR	-30 °C	+5 °C	-30 °C
	+105 °C	+60 °C	+60 °C
TRYCK	≤400 bar	≤400 bar	≤400 bar
HASTIGHET	≤0,5 m/s	≤0,5 m/s	≤0,5 m/s

Teknisk data

d (innerdiameter)	20 mm
D (ytterdiameter)	30 mm
Bredd B (-0/+0,2)	18,5 mm