

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**KOMPAKTTÄTNING K36**

01602406K36

16X24X6.3 K36 FÖR KOLV/KOLVST.

- Kompakttätning med symmetrisk profil, vävarmerat NBR
- Kan användas både som kolv- och kolvstängstättning
- Temperaturområde från -30°C till +105°C för nitrilgummi
- Tryck max 250 bar för nitrilgummi
- Hastighet max 0,5 m per sekund

**Produktbeskrivning****Hydraulik- och Pneumatiktätningar****Användningsområden**

Entreprenadmaskiner, truckar, formsprutningsmaskiner, jordbruksmaskiner, lastkaj- och standardcylindrar
Tätningar för fram- och återgående rörelse i hydraulik- och pneumatiksystem.

Att tänka på vid val av hydraulik/pneumatiktätningar

- Bestämna val av ett för applikationen lämpligt inbyggnadsmått.
- Att följa de rekommendationer som gäller toleranser, ytfinhet, radier etc. för inbyggnaden.
- Att tänka igenom hur tätningen kommer att monteras. Hur mycket den behöver töjas eller om den kan skadas av skarpa kanter.
- Tryck (min/normalt/max)
- Hastighet (cykler/slaglängd)
- Temperatur (min/normalt/max)
- Media (typ, viskositet etc.)

I ett hydraul- eller pneumatiksystem är det av stor vikt att man väljer rätt anpassade typer av tätningar.
Driftsäkerhet samt livslängd kommer att påverkas av detta val.

Produktfördelar

- Bra tätningfunktion även med dåliga ytor
- Förstärkt vävarmerat nitrilgummi förhindrar extrudering
- Kan användas både som kolv- och kolvstängstättning
- Bra tätning vid låga tryck

Tekniska Data

MATERIAL			
NBR	80 SHORE A	NB8801	
Vävarmerat NBR		NB8004	
	Driftsförhållande		

MEDIA	Mineral oils		
	(DIN 51524)	HFA, HFB	HFC
TEMPERATUR	-30°C	+5°C	-30°C
	+105°C	+60°C	+60°C
TRYCK	≤250 Bar	≤250 Bar	≤250 Bar
HASTIGHET	≤0.5 m/sn	≤0.5 m/sn	≤0.5 m/sn