

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**SHIMS DIN 988**

S02002815

20X28X1.5 SHIMS DIN 988

- Används vanligtvis för att reducera axiellt spel
- Hårdhet 49 till 54 HRC
- Många olika tjocklekar
- Dimensionsserie från Ø3 mm till Ø170 mm

**Produktbeskrivning**

Shims tillverkade för användning tillsammans med lager används för att på ett enkelt och snabbt sätt kunna korrigera axiella spel. Sortimentet baseras på lagermått och tillhandahålls normalt i tjocklekar ifrån 0,1-2,0 mm, tjockare än så benämns vanligen stödbricka.

Teknisk data

d1	20 mm
d2	28 mm
s	1,5 mm

